

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE DI COMMISSARIATO E DI SERVIZI GENERALI**  
**I REPARTO – 2<sup>a</sup> DIVISIONE**

Gara 2/2018 - Lotto 5. Procedura aperta per la fornitura di materiale di vestiario-equipaggiamento “combat” ed “ordinario”.

**COMUNICATO URGENTE**

**OGGETTO:** Chiarimenti tecnici in merito alla modalità di esecuzione della prova concernente la resistenza ai raggi UV relativamente al sistema modulare multifunzionale di fondina di cui al Capo III della S.T. 1459/E-VEST ed all'allegato 6 (lotto 5) del Disciplinare della Gara 2/2018.

Di seguito, le precisazioni di cui all'oggetto:

La seguente prova:

| <b>FONDINA COMPLETA COLORE VERDE:</b>                                     |                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>REQUISITI</b>                                                          | <b>VALORE PRESCRITTO</b> | <b>NORME DI RIFERIMENTO</b> |
| Resistenza ai raggi UV – metodo di esposizione 2 - 2 cicli di esposizione | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892             |

deve intendersi così riformulata:

| <b>FONDINA COMPLETA COLORE VERDE:</b>                                                     |                          |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>REQUISITI</b>                                                                          | <b>VALORE PRESCRITTO</b> | <b>NORME DI RIFERIMENTO</b> |
| Resistenza ai raggi UV<br>- Metodo di esposizione “A”;<br>- 2 cicli di esposizione “n. I” | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892-3           |

La seguente prova:

| <b>PIATTAFORMA COSCIALE VERDE:</b>                                        |                          |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>REQUISITI</b>                                                          | <b>VALORE PRESCRITTO</b> | <b>NORME DI RIFERIMENTO</b> |
| Resistenza ai raggi UV – metodo di esposizione 2 - 2 cicli di esposizione | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892             |

deve intendersi così riformulata:

| PIATTAFORMA COSCIALE VERDE:                                                               |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| REQUISITI                                                                                 | VALORE PRESCRITTO        | NORME DI RIFERIMENTO |
| Resistenza ai raggi UV<br>- Metodo di esposizione “A”;<br>- 2 cicli di esposizione “n. I” | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892-3    |

La seguente prova:

| FONDINA COMPLETA COLORE SABBIA:                                           |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| REQUISITI                                                                 | VALORE PRESCRITTO        | NORME DI RIFERIMENTO |
| Resistenza ai raggi UV – metodo di esposizione 2 - 2 cicli di esposizione | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892      |

deve intendersi così riformulata:

| FONDINA COMPLETA COLORE SABBIA:                                                           |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| REQUISITI                                                                                 | VALORE PRESCRITTO        | NORME DI RIFERIMENTO |
| Resistenza ai raggi UV<br>- Metodo di esposizione “A”;<br>- 2 cicli di esposizione “n. I” | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892-3    |

La seguente prova:

| PIATTAFORMA COSCIALE SABBIA:                                              |                          |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| REQUISITI                                                                 | VALORE PRESCRITTO        | NORME DI RIFERIMENTO |
| Resistenza ai raggi UV – metodo di esposizione 2 - 2 cicli di esposizione | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892      |

deve intendersi così riformulata:

| PIATTAFORMA COSCIALE SABBIA:                                                              |                          |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|
| REQUISITI                                                                                 | VALORE PRESCRITTO        | NORME DI RIFERIMENTO |
| Resistenza ai raggi UV<br>- Metodo di esposizione “A”;<br>- 2 cicli di esposizione “n. I” | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892-3    |

La seguente prova:

| <b>ELEMENTI RIGIDI DI AGGANCIO AL CINTURONE – ELEMENTO A ROTAZIONE SULLA PIASTRA DI AGGANCIO PER SISTEMA MO.L.L.E – PIASTRA DI AGGANCIO RAPIDO MONTATA SULLA PIATTAFORMA COSCIALE:</b> |                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>REQUISITI</b>                                                                                                                                                                       | <b>VALORE PRESCRITTO</b> | <b>NORME DI RIFERIMENTO</b> |
| Resistenza ai raggi UV – metodo di esposizione 2 - 2 cicli di esposizione                                                                                                              | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892             |

deve intendersi così riformulata:

| <b>ELEMENTI RIGIDI DI AGGANCIO AL CINTURONE – ELEMENTO A ROTAZIONE SULLA PIASTRA DI AGGANCIO PER SISTEMA MO.L.L.E – PIASTRA DI AGGANCIO RAPIDO MONTATA SULLA PIATTAFORMA COSCIALE:</b> |                          |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>REQUISITI</b>                                                                                                                                                                       | <b>VALORE PRESCRITTO</b> | <b>NORME DI RIFERIMENTO</b> |
| Resistenza ai raggi UV<br>- Metodo di esposizione “A”;<br>- 2 cicli di esposizione “n. I”                                                                                              | $\geq 3$ scala dei grigi | UNI EN ISO 4892-3           |

I suddetti chiarimenti costituiscono parte integrante della documentazione della gara.

Roma, 18.06.2018

**IL CAPO DELLA 2<sup>a</sup> DIVISIONE**  
**RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
*Col. com s. SM Leopoldo CIMINO*