



Ministero della Difesa

Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali

I Reparto – 2[^] Divisione – 1[^] Sezione Tecnica

www.commiservizi.difesa.it

e-mail: commiservizi@commiservizi.difesa.it

SPECIFICHE TECNICHE

"TOVAGLIETTE COPRIVASSOI"

REGISTRAZIONE N°1188 /UI-VEST

Dispaccio n° 2/1/1432/COM del 19 APR. 2002

Le presenti Specifiche Tecniche sostituiscono e abrogano le S.T. n° 266/UI IGIENE diramate con dispaccio n. 1/1/0629 del 22/2/2000 e successive aggiunte e varianti.

CAPO I - DESCRIZIONE E REQUISITI TECNICI

Le tovagliette coprivassoi dovranno avere forma rettangolare ed essere rifilate e squadrate.

Sono prescritti i seguenti requisiti tecnici:

- composizione: impasto di fibre vegetali di qualsiasi natura e tipo;
- grammatura: g/m^2 $45 \pm 7\%$;
- resistenza alla trazione media minima (su condizionato):
 - longitudinale: maggiore o uguale 20 N/m;
 - trasversale: maggiore o uguale 15 N/m;
- colore bianco con fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco): minimo 70%;
- dimensioni: cm 45x cm 30 circa
- rifinitura: gofrato

CAPO II - METODI DI PROVA

Il campionamento e l'accertamento dei requisiti prescritti devono essere eseguiti con i procedimenti di prova descritti dalle sottoindicate norme UNI:

- Condizionamento: UNI EN 20187;
- Resistenza a trazione media minima (su condizionato): UNI EN ISO 1924/2;
- Grammatura: UNI EN 536;
- Fattore di riflettanza diffusa nel blu (grado di bianco): UNI 7623/86.

CAPO III - CONDIZIONAMENTO ED IMBALLAGGIO

Le tovagliette dovranno essere fornite in pacchi da 250 cadauno, salvo differenti composizioni espressamente richieste dall'A.D.

Ciascun pacco di tovagliette dovrà essere avvolto in idonea protezione in polietilene.

All'esterno ogni pacco recherà le seguenti indicazioni apposte mediante stampigliatura o etichettatura:

- sigla "FF.AA.", o "FORZE ARMATE";
- denominazione e quantità del materiale contenuto;
- nominativo della ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- numero di codificazione NATO;
- numero progressivo di produzione.

I pacchi così confezionati dovranno essere immessi in idonei e robusti scatoloni di cartone, incollati o aggraffati, di peso lordo complessivo non superiore a kg 20

All'esterno ogni scatolone recherà le seguenti indicazioni apposte mediante stampigliatura o etichettatura:

- sigla "FF.AA.", o "FORZE ARMATE";
- denominazione e quantità del materiale contenuto;
- nominativo della ditta fornitrice;
- estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- numero di codificazione NATO;
- numerazione progressiva di produzione (dal..... al.....);

CAPO IV – RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA TECNICA

Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatte salve eventuali modifiche o sostituzioni intervenute nelle metodiche di prova, che devono ritenersi automaticamente recepite nel testo delle presenti Specifiche Tecniche.

F/to
IL CAPO SEZIONE