



Ministero della Difesa

*Direzione Generale del Commissariato e dei Servizi Generali
I Reparto – 2^a Divisione – 1^a Sezione Tecnica*

www.commiservizi.difesa.it

Piazza della Marina n° 4 – 00196 ROMA

Specifiche Tecniche n° 1408/UI-VEST

**STIVALETTI PER CLIMI RIGIDI –
MODELLO 2011**

Dispaccio n° 3/3024 del 05 Maggio 2011

LA PRESENTE SPECIFICA TECNICA E' STATA OGGETTO DEI SEGUENTI AGGIORNAMENTI:

1. Aggiornamento n° 1 in data 08 aprile 2015

CAPO II – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE CAPO IV – IMBALLAGGIO

la seguente marcatura:

CE UNI EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI AN P E A FO WR CI - SRC

è stata così sostituita:

CE UNI EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI WR CI AN FO - SRC

CAPO III – REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI - Para 1.c) – tessuto in microfibra per collarino e soffietto

Il valore relativo alla resistenza alla cucitura (≥ 4 N/mm) è stato così sostituito: ≥ 3 N/mm

ANNESSO ALLEGATO 1 – REQUISITI CHIMICI E FISICI PELLE DI VITELLONE DELLA TOMAIA

I valori della seguente Tabella:

| REQUISITI CHIMICI (*) | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|---|---|---|
| Resistenza alla piega continua | Cuoio asciutto: 100.000 flessioni Cuoio umido: 20.000 flessioni Nessuna apprezzabile alterazione | UNI EN ISO 5402-1:2012 |
| Resistenza alla cucitura | ≥ 150 N/cm | UNI 10606:2009 |
| Carico di strappo | ≥ 200 N | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.3 UNI EN ISO 20347:2012 –5.5.1 UNI EN ISO 3377-2:2006 |
| Permeabilità al vapore acqueo | $\geq 3,65$ mg/(cm ² ·h) | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.6 UNI EN ISO 20347:2012 –5.4.6 |
| Determinazione della resistenza all'abrasione | a secco 51.200 cicli ad umido 25.600 cicli La superficie dei provini non manifesta la presenza dei fori | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.12 UNI EN 13520:2006 |

Sono così sostituiti:

| | | |
|--------------------------------|---|------------------------|
| Resistenza alla piega continua | Cuoio asciutto: 80.000 flessioni Cuoio umido: 20.000 flessioni Nessuna apprezzabile alterazione | UNI EN ISO 5402-1:2012 |
| Resistenza alla cucitura | ≥ 140 N/cm | UNI 10606:2009 |

| | | |
|---|---|---|
| Carico di strappo | $\geq 150 \text{ N}$ | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.3 UNI EN ISO 20347:2012 –5.5.1 UNI EN ISO 3377-2:2006 |
| Permeabilità al vapore acqueo | $\geq 3.5 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \cdot \text{h})$ | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.6 UNI EN ISO 20347:2012 –5.4.6 |
| Determinazione della resistenza all'abrasione | a secco 25.600 cicli ad umido 12.800 cicli La superficie dei provini non manifesta la presenza dei fori | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.12 UNI EN 13520:2006 |

Sono stati, altresì, inseriti i seguenti valori:

| | | |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| Assorbimento d'acqua | $\leq 20 \%$ dopo 1h | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.13 UNI EN ISO 20347 - 6.3 |
| Penetrazione dell'acqua trasmessa | $\leq 0.2 \text{ g}$ dopo 1h | UNI EN ISO 20344:2012 – 6.13 UNI EN ISO 20347 - 6.3 |

ANNESSE ALLEGATO 2 - REQUISITI TECNICI ELEMENTI IN GOMMA E POLIURETANO

I valori della seguente Tabella:

| REQUISITI FISICI | INTERSUOLA IN POLIURETANO | SUOLA INTERA INTESO BATTISTRADA | NORME DI COLLAUDO |
|----------------------------------|-------------------------------|--|--|
| Carico di strappo | | $\geq 11 \text{ kN/m}$ con densità $> 0,9 \text{ g/cm}^3$ | UNI EN ISO 20347:2012 5.8.2 UNI EN ISO 20344 |
| Resistenza all'abrasione | | $\leq 96 \text{ mm}^3$ con densità $> 0,9 \text{ g/cm}^3$ | UNI EN ISO 20347:2012 5.8.3 |
| Resistenza agli idrocarburi in % | Aumento di volume $\leq 6 \%$ | | UNI EN ISO 20344:2012 8.6.1 UNI EN ISO 20347:2012 – 6.4.2 |

Sono così sostituiti:

| | | | |
|----------------------------------|-------------------------------|---|--|
| Carico di strappo | | $\geq 8,5 \text{ kN/m}$ con densità $> 0,9 \text{ g/cm}^3$ | UNI EN ISO 20347:2012 5.8.2 UNI EN ISO 20344 |
| Resistenza all'abrasione | | $\leq 140 \text{ mm}^3$ con densità $> 0,9 \text{ g/cm}^3$ | UNI EN ISO 20347:2012 5.8.3 |
| Resistenza agli idrocarburi in % | Aumento di volume $\leq 12\%$ | | UNI EN ISO 20344:2012 8.6.1 UNI EN ISO 20347:2012 – 6.4.2 |

ALLEGATO 3 - REQUISITI TECNICI FODERA

I valori della seguente Tabella:

| REQUISITI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|--|--|--|
| Resistenza termica R_{ct} (lato bianco) | $\geq 0,068 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ | UNI EN 31092:2012 |
| Permeabilità al vapor d'acqua | $\geq 13 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$ | UNI EN ISO 20344:2012 -6.6 UNI EN ISO 20347:2012 -5.5.3 |

Sono così sostituiti:

| | | |
|--|---|--|
| Resistenza termica R_{ct} (lato bianco) | $\geq 0,050 \text{ m}^2 \text{ K/W}$ | UNI EN 31092:2012 |
| Permeabilità al vapor d'acqua | $\geq 3,5 \text{ mg}/(\text{cm}^2 \text{ h})$ | UNI EN ISO 20344:2012 -6.6 UNI EN ISO 20347:2012 -5.5.3 |

ALLEGATO 4 - REQUISITI TECNICI PROTEZIONE DEL MALLEOLO E PLANTARE ESTRAIBILE*I valori della seguente Tabella:*

| REQUISITI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|--|---|--|
| Resistenza all'abrasione – asciutto | ≥ 51.200 cicli non deve manifestarsi presenza di fori | UNI EN ISO 20347 5.7.4.2 UNI EN ISO 20344 6.12 |
| – bagnato | ≥ 25.600 cicli non deve manifestarsi presenza di fori | |

Sono così sostituiti:

| | | |
|--|---|--|
| Resistenza all'abrasione – asciutto | ≥ 25.600 cicli non deve manifestarsi presenza di fori | UNI EN ISO 20347 5.7.4.2 UNI EN ISO 20344 6.12 |
| – bagnato | ≥ 12.800 cicli non deve manifestarsi presenza di fori | |

Sono stati, altresì, inseriti i seguenti valori:

| SOTTOPIEDE MONTAGGIO | | |
|-----------------------------|---|---|
| Spessore | ≥ 3 mm | UNI EN ISO 20344:2012 – 8.1 UNI EN ISO 5084:1998 |
| Assorbimento d'acqua | ≥ 70 mg/cm ² | UNI EN ISO 20347 5.7.3 UNI EN ISO 20344 7.2 |
| Deassorbimento | ≥ 80% | UNI EN ISO 20347 5.7.3 UNI EN ISO 20344 7.2 |
| Resistenza all'abrasione | nessun danno evidente dopo 400 cicli | UNI EN ISO 20347 5.7.4.1 UNI EN ISO 20344 7.3 |

ALLEGATO 5 - PROVE SULLA CALZATURA INTERA*I valori della seguente Tabella:*

| REQUISITI FISICI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|--|--|--|
| Resistenza al distacco suola/tomaio | ≥ 5 N/mm ≥ 3 N/mm con strappo della suola | UNI EN ISO 20344:2012 5.2 UNI EN ISO 20347:2012 5.3.1.2 |
| Assorbimento energia nel tacco | ≥ 28 J | UNI EN ISO 20347:2012 - 6.2.4 UNI EN ISO 20344:2012 - 5.14 |
| Resistenza all'acqua – penetrazione dinamica all'interno delle calzature, prova attraverso flex test. | dopo 4800 flessioni (60 flex al minuto di durata 80 minuti) nessuna penetrazione d'acqua | UNI EN ISO 20344:2012 - 5.15.2 UNI EN ISO 20345:2012 - 6.2.5 |
| Isolamento dal calore del fondo della calzatura | Aumento della temperatura sulla superficie superiore del sottopiede non deve essere > 22°C, e non si deve manifestare nessun danneggiamento che riduca la funzionalità della calzatura. | UNI EN ISO 20347:2012 -6.2.3.1 UNI EN ISO 20344:2012 – 5.12 |
| Isolamento dal freddo del fondo della calzatura | La diminuzione della della temperatura sulla superficie superiore del sottopiede non deve essere-> 10°C | UNI EN ISO 20344:2012 5.12 UNI EN ISO 20347:2012 6.2.3.1 |

| | | |
|---|---|--|
| Resistenza allo scivolamento su superficie in ceramica con soluzione detergente (SRA) | Pianta $\geq 0,32$ Tacco (inclinazione 7°) $\geq 0,28$ | UNI EN ISO 20345:2012 – 5.3.5.2 UNI EN ISO 13287:2012 |
| Resistenza allo scivolamento su superficie in acciaio con soluzione detergente (SRB) | Pianta $\geq 0,18$ Tacco (inclinazione 7°) $\geq 0,13$ | UNI EN ISO 20345:2012 - 5.3.5.3 UNI EN ISO 13287:2012 |

sono così sostituite:

| | | |
|---|---|---|
| Resistenza al distacco suola/tomaio | ≥ 4 N/mm ≥ 3 N/mm con strappo della suola | UNI EN ISO 20344:2012 5.2 UNI EN ISO 20347:2012 5.3.1.2 |
| Assorbimento energia nel tacco | ≥ 20 J | UNI EN ISO 20347:2012 - 6.2.4 UNI EN ISO 20344:2012 - 5.14 |
| Resistenza all'acqua – penetrazione dinamica all'interno delle calzature, prova attraverso flex test. | ≤ 3 cm ² | UNI EN ISO 20344:2012 - 5.15.2 UNI EN ISO 20347:2012 – 6.2.5 |
| Isolamento dal calore del fondo della calzatura | L'incremento della temperatura sulla superficie superiore del sottopiede (interno della scarpa) deve essere $\leq 22^\circ\text{C}$, e non si deve manifestare nessun danneggiamento che riduca la funzionalità della calzatura. | UNI EN ISO 20347:2012 - 6.2.3.1 UNI EN ISO 20344:2012 – 5.12 |
| Isolamento dal freddo del fondo della calzatura | Il decremento della temperatura sulla superficie superiore del sottopiede (interno della scarpa) deve essere $\leq 10^\circ\text{C}$ | UNI EN ISO 20344:2012 5.12 UNI EN ISO 20347:2012 6.2.3.1 |
| Resistenza allo scivolamento su superficie in ceramica con soluzione detergente (SRA) | Pianta $\geq 0,32$ Tacco (inclinazione 7°) $\geq 0,28$ | UNI EN ISO 20347:2012 -5.3.4.2 UNI EN ISO 13287:2012 |
| Resistenza allo scivolamento su superficie in acciaio con glicerina (SRB) | Pianta $\geq 0,18$ Tacco (inclinazione 7°) $\geq 0,13$ | UNI EN ISO 20347:2012 -5.3.4.3 UNI EN ISO 13287:2012 |

2. Aggiornamento n° 2 in data 25 novembre 2015

CAPO III – paragrafo 1. let. a)

la dicitura:

“Elementi in pelle di vitellone al cromo testa di moro”

è stata così sostituita:

“Elementi in pelle di vitellone al cromo”

3. Aggiornamento n° 3 in data 20 aprile 2018

CAPO III – REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI

E' stato introdotto il seguente paragrafo:

“I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.”

CAPO III para 1 let a).

E' stato eliminato il seguente paragrafo:

“In particolare, quelli di poliestere, di colore nero debbono possedere una solidità della tinta all'azione delle intemperie con esposizione all'aperto (UNI EN ISO 105-B03) non inferiore al grado 6 della scala dei blu (UNI EN ISO 105-B01)”.

4. Aggiornamento n° 4 in data 27 marzo 2020

CAPO II – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Punto 3, lett. b).

La norma UNI EN 12568:2010 è stata sostituita con la norma UNI EN ISO 22568-4

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI

Punto 1, lett. c).

I seguenti punti:

- resistenza a rottura (UNI EN 13522): ≥ 70 N/mm
- allungamento a rottura (UNI EN 13522): $\geq 70\%$

Sono stati così sostituiti:

- resistenza a rottura (UNI EN ISO 17706): ≥ 70 N/mm
- allungamento a rottura (UNI EN ISO 17706): $\geq 70\%$

CAPO IV – IMBALLAGGIO

E' stato inserito il seguente periodo:



“Il seguente marchio “Esercito” ESERCITO per l'Esercito, o la denominazione della Forza Armata interessata per la Marina Militare e l'Aeronautica Militare.”

Sono stati inseriti il:

- **CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**
- **CAPO VI - NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN),**

di conseguenza

- **il CAPO V:- NORME DI COLLAUDO è diventato CAPO VII**
- **il CAPO VI - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA è diventato CAPO VIII.**

ALLEGATO 1 - REQUISITI CHIMICI E FISICI PELLE DI VITELLONE DELLA TOMAIA

I seguenti requisiti:

| REQUISITI CHIMICI (*) | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|---|-------------------|---|
| Formaldeide libera (1) | ≤ 150 mg/kg | UNI EN ISO 17226-2 + EC1:2009 |
| Coloranti azoici (2) | Assenti | UNI EN ISO 17234-1 + EC1:2011 UNI EN ISO 17234-2 |
| Misura della distensione alla screpolatura del fiore allo scoppio | ≥ 7 mm | UNI 11308 |

Sono stati così modificati:

| REQUISITI CHIMICI (*) | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|---|-------------------|--|
| Formaldeide libera (1) | ≤ 150 mg/kg | UNI EN ISO 17226-2 |
| Coloranti azoici (2) | Assenti | UNI EN ISO 17234-1 UNI EN ISO 17234-2 |
| Misura della distensione alla screpolatura del fiore allo scoppio | ≥ 7 mm | UNI EN ISO 3379 |

ALLEGATO 2 - REQUISITI TECNICI ELEMENTI IN GOMMA E POLIURETANO

Il seguente requisito:

| REQUISITI FISICI | INTERSUOLA IN POLIURETANO | SUOLA INTERA INTESO BATTISTRADA | NORME DI COLLAUDO |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Durezza Shore A | 48 ± 10% | 60 ± 15 % | UNI ISO 7619-1 |

E' stato così modificato:

| REQUISITI FISICI | INTERSUOLA IN POLIURETANO | SUOLA INTERA INTESO BATTISTRADA | NORME DI COLLAUDO |
|------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------|
| Durezza Shore A | 48 ± 10% | 60 ± 15 % | UNI ISO 48-4 |

ALLEGATO 3 - REQUISITI TECNICI FODERA

Il seguente periodo:

“La fodera deve rispondere alla prova sulle termosaldature in conformità alla norma UNI EN 20811 Resistenza alla penetrazione dell’acqua della termosaldatura, da effettuarsi nelle sovrapposizioni, 1 bar, 5 minuti.”

E' stato così sostituito:

“La fodera deve rispondere alla prova sulle termosaldature in conformità alla norma UNI EN ISO 811 Resistenza alla penetrazione dell’acqua della termosaldatura, da effettuarsi nelle sovrapposizioni, 1 bar, 5 minuti.”

ALLEGATO 5 - PROVE SULLA CALZATURA INTERA

Il seguente periodo:

“Deve soddisfare quanto prescritto nella norma UNI EN 12568: 2010, pertanto a perforazione “0”.”

E' stato così sostituito:

“Deve soddisfare quanto prescritto nella norma UNI EN ISO 22568-4, pertanto a perforazione “0”.”

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato

CAPO I – GENERALITA'

Gli “*stivaletti*”, confezionati con elementi in pelle, in cuoio, in microfibra ed in gomma, sono composti da:

- tomaia;
- fondo;
- accessori.

Sono realizzati nella calzata 7[^] (numerazione in punti francesi dal 35 al 42 - numerazione in punti inglesi dal 3 al 8) e nella calzata 8[^] (numerazione in punti francesi dal 38 al 48, numerazione in punti inglesi dal 5 al 13).


CAPO II – DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Gli “*stivaletti*” devono ottenere, a cura e spese della ditta fornitrice ed ai fini dell'esito positivo del collaudo, l'attestato di certificazione CE come Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Gli esami e le prove per la verifica di conformità del modello (in accordo con la Direttiva 89/686/CEE e s.m.i.) devono essere effettuati applicando le seguenti norme:

- UNI EN ISO 20344:2012 - Dispositivi di protezione individuale – Metodi di prova per calzature;
- UNI EN ISO 20347:2012 – Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro - e successive modifiche.

Le calzature, quindi, dovranno essere in possesso della seguente marcatura:

 **UNI EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI WR CI AN FO - SRC**

- Categoria del DPI: seconda categoria
- Tipo di DPI: calzatura da lavoro per uso professionale conforme alla norma UNI EN ISO 20347:2012
- Modello: C – stivale al polpaccio
- Classificazione: I – Calzatura di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o interamente polimeriche

Legenda:

- **O3**: lavorazione antistatica, antiperforazione, zona tallone chiusa, assorbimento di energia, penetrazione ed assorbimento dell'acqua, suola con rilievi;
- **HRO**: resistenza al calore per contatto della suola;
- **HI**: isolamento dal calore del complesso suola;
- **WR**: calzatura resistente all'acqua;
- **CI**: isolamento dal freddo del complesso suola;
- **AN**: protezione del malleolo;
- **FO**: resistenza agli idrocarburi della suola;
- **SRC**: resistenza allo scivolamento su piastrelle ceramica con acqua e detergente (SRA) e su pavimento in acciaio e glicerina (SRB).

I componenti in cuoio della calzatura devono soddisfare quanto prescritto dalla direttiva 2002/61/CE relativamente al contenuto di sostanze pericolose (coloranti azoici).

1. GENERALITA'

Gli stivaletti debbono essere realizzati secondo le prescrizioni delle presenti Condizioni Tecniche e sulla base del relativo campione di riferimento. Il grado di rifinitura non dovrà risultare inferiore a quello del predetto campione. Nella scelta delle materie prime, degli accessori e nelle operazioni di costruzione e di rifinitura, deve essere posta ogni cura al fine di ottenere una calzatura confortevole, adeguatamente morbida e flessibile. Le parti in pelle, unite e/o sovrapposte mediante cuciture, devono essere accuratamente smussate lungo i bordi, in modo che non derivi molestia al piede e resti tuttavia impregiudicata la resistenza del pellame. Particolare cura dovrà essere posta nella smussatura di quei tratti di pelle che presentino spessori vicini ai valori minimi prescritti. La tomaia, montata con fiore all'esterno, deve essere esente da difetti ed imperfezioni e non deve presentare pieghe e/o arricciature lungo le cuciture di unione.

Tutte le cuciture devono essere ben tirate, fermate e realizzate con i filati prescritti, con aghi di diametro appropriato e con passo corrispondente a quello del campione di riferimento. I collanti impiegati nell'assemblaggio delle varie parti del fondo, oltre a garantire la massima adesività, devono essere di tipo elastico allo scopo di non ridurre la flessibilità del fondo. Le parti in cuoio, in gomma e tutti gli accessori prescritti, devono essere non nocivi, atossici ed idonei all'impiego della calzatura per la sua destinazione d'uso.

2. TOMAIA

Si compone delle seguenti parti:

- tomaio;
- tallone tomaia;
- due gambetti tomaia;
- lingua
- un paramalleolo interno;
- soffietto;
- taschino porta laccioli;
- collarino superiore;
- collarino inferiore con snodo;
- imbottiture;
- contrafforte interno;
- sottopunta;
- fodera impermeabile traspirante termica;
- fascione antiusura e protettivo in gomma.

- a) **Tomaio (maschera), gambetti laterali, lingua e tallone tomaia:** debbono essere tratti dalle parti migliori di pelli di vitellone al cromo, anfibio, di colore corrispondente a quello adottato dalla Forza Armata interessata (marrone per l'EI e l'AM e nero per la MM), come da campione di riferimento, sottoposti a trattamento idrorepellente, privi di difetti, ed aventi spessori e caratteristiche di cui al successivo Capo III.

La maschera: deve essere unita, tramite doppia cucitura parallela con i gambetti tomaia, tramite tripla cucitura con il tallone tomaia e tramite singola cucitura con il soffietto e la lingua nella sua parte bassa. Sulla maschera e sul tallone tomaia deve essere saldamente applicato il fascione in gomma di protezione. Sulla maschera devono essere saldamente applicati i quattro passalacci “vis ad anello con rivetto” (come nel campione ufficiale), un fermalaccio con il sistema di bloccaggio rotante su un perno. Inoltre, in corrispondenza dello snodo per la flessione caviglia, deve essere applicato un passante in fettuccia in poliesteri da 10 mm cucito sul riportino della maschera e ripiegato come da campione ufficiale. Detta minuteria è posizionata secondo la taglia della calzatura, come da campione di riferimento e ribattuta posteriormente. Al centro della maschera, sul lato esterno gamba, deve essere applicato, internamente, il paramalleolo in materiale termoplastico estruso, composto da miscela di fibre sintetiche impregnate in resine, termoformabile a caldo, adesivo da un lato, incollato e poi imbottito con il materiale espanso in Eva, mentre nel lato interno gamba, sempre internamente, deve essere applicato nella zona paramalleolo, tramite incollaggio, uno speciale materiale morbido sotto forma di rondella costituito da idoneo polimero, le cui molecole, nel momento d’impatto, legano saldamente creando la barriera all’urto, in modo tale che sia garantita anche al lato interno gamba la protezione del malleolo.

I gambetti laterali tomaia (due per scarpa): devono essere uniti alla maschera, al collarino e allo snodo posteriore del collarino con due cuciture parallele. Su ciascun gambetto devono essere saldamente applicati in alto un occhiello in ottone brunito e tre passalacci snodati in lamierino di acciaio inox; inoltre un quarto passa laccio, applicato prima sulla maschera della tomaia e successivamente cucita sopra il gambetto.

Il tallone: deve essere applicato al tomaio mediante tre cuciture parallele, il tomaio viene unito, prima dell’applicazione del tallone, con cucitura a zig zag.

- b) Soffietto, collarino superiore e collarino inferiore per snodo**: devono essere in microfibra scamosciata, molto morbida alla mano, dello spessore di mm $\geq 1,1$ di colore corrispondente a quello adottato dalla Forza Armata interessata (marrone scuro per l’EI e l’AM e nero per la MM), come da campione ufficiale, idrorepellente, traspirante e antimacchia.

Soffietto: è applicato e collegato anteriormente al tomaio mediante singola cucitura come da campione e, lateralmente, ai due quartieri del gambetto sempre con singola cucitura.

Collarino e snodo: la calzatura, posteriormente al livello gambaletto, rimane aperta senza il listino, il collarino si prolunga fino al tallone tomaia per ottenere lo snodo posteriore completamente aperto. Lo snodo posteriore è trapuntato con due cuciture, come da campione di riferimento ed unito al collarino a vista con una cucitura rivoltata. Il collarino è anch’esso trapuntato con una cucitura. Il collarino, lateralmente, è unito ai quartieri con due cuciture parallele ed al tallone sempre con due cuciture.

- c) Imbottiture**: poste all’interno della lingua, dello snodo, del tallone e del collarino interno ed esterno, del gambetto, devono essere realizzate in poliuretano espanso dello spessore di mm. 4 circa (densità di kg. 100 al m³ $\pm 10\%$).

Le imbottiture del collarino esterno, della lingua, dello snodo e del gambetto basso, devono essere in reticolato come da campione ufficiale. L'imbottitura del gambale deve essere in polietilene forato a cellule chiuse di mm 5 e densità di kg.35 al m³ ± 10%. Le imbottiture del paramalleolo - lato esterno gamba - devono essere in EVA di circa 6 mm (densità 55 al m³ ± 10%), mentre la imbottitura della zona malleolo - lato interno gamba - deve essere in speciale polimero cellulare composito antishock, contenente poliuretano e dilatante siliconico dello spessore di ≥ 3 mm, le cui molecole, nel momento d'impatto, legano saldamente creando la barriera all'urto. La protezione dei malleoli devono garantire la resistenza: forza massima singola ≤ 15 kN, forza media ≤ 10kN (effettuazione prova ai sensi della norma UNI EN ISO 20344:2012).

- d) **Contrafforte interno:** deve essere ottenuto da un tratto di tessuto non tessuto, in fibre naturali e/o sintetiche, impregnato con resine sintetiche. Il relativo spessore (1,8-2,0 mm.) deve essere rilevato prima dell'applicazione a caldo. Il contrafforte interno, sagomato come da campione di riferimento e con i bordi accuratamente smussati, deve essere inserito fra la fodera e gambale ed a questi saldamente incollato.
- e) **Sottopunta:** deve essere ottenuta da un tratto di tessuto non tessuto, in fibre naturali e/o sintetiche, impregnato con resine sintetiche, di tipo idoneo a conferire alla punta la sostenutezza rilevabile dal campione. Il relativo spessore (2,0–2,2 mm) deve essere rilevato prima dell'applicazione a caldo. La sottopunta, ben smussata lungo il bordo posteriore e sagomata come da campione, deve essere applicata tra la fodera e il tomaio ed a questi saldamente incollata.
- f) **Paramalleolo:** presente solo sul lato esterno gamba, deve essere in materiale termoplastico estruso, termoadesivo e termoformato composto da miscela di fibre sintetiche impregnate in resine, termoformabile adesivo da un lato. Nel lato interno gamba, invece, deve essere presente uno speciale polimero cellulare composito antishock, contenente poliuretano e dilatante siliconico, dello spessore di ≥ 3 mm, di cui le molecole, nel momento d'impatto, legano saldamente creando la barriera all'urto. I paramalleoli devono garantire la resistenza: forza massima singola ≤ 15kN, forza media ≤ 10kN (effettuazione prova ai sensi della norma UNI EN ISO 20344:2012).
- g) **Fodera impermeabile e traspirante** la fodera interna, di materiale sintetico, consiste in un laminato a 4 strati, di cui almeno uno deve essere in PTFE espanso. La fodera, costruita a calza, è composta da quattro parti, unite tra di loro tramite cucitura a zig-zag e successivamente sottoposte a termonastratura. Il nastro per le termosaldature deve essere in PTFE di mm 22 di larghezza. Per rendere il calzino antistatico, sulla sua parte laterale del piede (lato esterno gamba) viene applicata una cucitura con il filo antistatico a sua volta ricoperta da rinforzo in materiale speciale a base di PU, rivestito con adesivo in poliestere di spessore di circa 1 mm, antistatico, per mantenere la sua impermeabilità e conduzione, il tutto viene trattato con il collante antistatico. L'altezza della fodera e dei soffiotti deve essere tale da garantire un livello di impermeabilità minimo e cioè pari al 75% dell'altezza totale della calzatura misurata a partire dal fondo della calzatura, senza considerare il sottopiede estraibile, fino al punto più elevato della tomaia.

- h) **Fascione in gomma:** deve essere ricavato da una miscela di elastomeri naturali e/o sintetici e di nero fumo attivo. In sezione, la gomma deve presentarsi di colore uniforme, omogenea, compatta, priva di bolle d'aria, vuoti, punti e/o chiazze di colore chiaro, screpolature o particelle di materiale non combinato. Questo fascione in gomma, come rilevabile dal campione ufficiale, deve essere applicato sulla maschera della tomaia e sul tallone in modo asimmetrico con maggiore protezione nella parte interna della punta all'altezza dell'alluce.

3. FONDO

Si compone delle seguenti parti:

- plantare anatomico estraibile;
- sottopiede di montaggio con il tessuto antiperforazione;
- intersuola in poliuretano espanso;
- stabilizzatore in poliuretano compatto;
- suola/battistrada in gomma.

- a) **Plantare anatomico estraibile antistatico:** è costituito da feltro bianco termoformato (100% PL), superiormente è rivestito con microfibra antibatterica di colore come da campione ufficiale. Inferiormente, nella zona del tacco, è rinforzato con la tallonetta in Eva con fori quadri. Spessore in pianta: 3,5 mm. anatomico finito. Costituito da tre materiali:

- tessuto in microfibra antibatterico colore come da campione ufficiale (composizione: 100% PL);
- feltro bianco termoformabile (composizione: 100% poliestere);
- tallonetta in Eva colore nero con foro quadro (composizione: copolimero Eva - acetato di etilene-vinilico – trasformato con durezza Shore A 25 + 2%.)
- deve avere la cucitura antistatica in punta a zig zag.

- b) **Sottopiede di montaggio con lavorazione antistatica:** è composto da più strati, il primo è per l'antiperforazione e comprende la soletta antiperforazione in speciale tessuto multistrato, costruito a sandwich (100% PL), materiale ottenuto tramite la spalmatura con resine a base di particelle di ceramica, (cosiddetta "ceramizzazione"). La stessa è seguita da uno strato di polipropilene caricato con fibra di vetro al 30% accoppiato, sopra e sotto, con tessuto non tessuto (TNT). Per rendere il sottopiede antistatico, si incolla, sotto e sopra, nella sua parte anteriore, il feltro antistatico. Ciò garantisce il contatto, nella parte soprastante, con il fondo della fodera termosigillata e, nella parte inferiore, con l'intersuola in poliuretano provvista di fettuccia antistatica in punta nella fessura con taglio a V; la stessa fettuccia, a sua volta, è a contatto con la suola in miscela di gomma antistatica. La soletta antiperforazione deve rispondere alle caratteristiche determinate secondo la norma UNI EN ISO 22568-4. L'utilizzo di soletta antiperforazione in tessuto anziché metallica oltre a garantire il peso ridotto, offre più superficie protetta nella suola, da più flessibilità alla scarpa, più traspirabilità e facilita la permeabilità di vapore acqueo.

- c) **Intersuola ammortizzante in poliuretano espanso:** sagomata, ha durezza Shore A $48 \pm 10\%$ UNI EN ISO 868:2005, e deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III. Come da campione di riferimento, presenta i rilievi laterali e posteriori. Nella parte posteriore, l'intersuola è composta da quattro zone ammortizzanti, di cui la prima e l'ultima sono realizzate con rifinitura porosa, come da campione di riferimento. Per il montaggio, l'intersuola deve essere preventivamente cardata sul lato battistrada per consentire un più agevole incollaggio con la suola in gomma. L'intersuola deve essere comprensiva di fettuccia antistatica, applicata in punta, attraverso l'incisione a V. All'intersuola, nella parte sottostante al tacco, viene applicato lo stabilizzatore in PU compatto sagomato (come da campione di riferimento). Nella parte posteriore dell'intersuola, all'interno del tacco, deve essere inserito uno speciale inserto reattivo in Eva microporosa. di durezza Shore A $50 \pm 10\%$.
- d) **Stabilizzatore:** in poliuretano compatto sagomato, ha durezza Shore A $90 \pm 10\%$.
- e) **Suola:** intera in gomma, deve essere in possesso dei requisiti di cui al successivo Capo III. Il battistrada in gomma, cardato sulla parte superiore, deve essere saldamente incollato alla intersuola in poliuretano ed allo stabilizzatore con idoneo collante ad alta tenacità, atto a garantire l'aderenza della suola per la durata d'uso della calzatura. E' tassativamente vietato nel montaggio l'utilizzo di chiodi, cuciture o di qualunque altro tipo di lavorazione che possano forare la parte inferiore del tomaio.

4. ACCESSORI

Comprendono i filati per le cuciture delle diverse parti della calzatura, i laccioli, la minuteria le cui caratteristiche sono stabilite al successivo Capo III.2.

5. SVILUPPO IN TAGLIE

Lo sviluppo dei vari numeri dovrà corrispondere alle dimensioni riportate nella seguente tabella:

SUDDIVISIONE IN NUMERI (ATTAGLIAMENTO FEMMINILE) – CALZATA 7^

| Punti in scala Francese EUR | Punti in scala Inglese UK | Perimetro in corrispondenza della massima larghezza del piede (misurato sulle forme) | Massima larghezza della pianta del piede (misurata sulle forme) |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 35 | 3 | 226 | 88 |
| 36 | 3.5 | 228.5 | 89 |
| 37 | 4 | 231 | 90 |
| | 4.5 | 233.5 | 91 |
| 38 | 5 | 236 | 92 |
| | 5,5 | 238.5 | 93 |
| 39 | 6 | 241 | 94 |
| 40 | 6,5 | 243.5 | 95 |
| | 7 | 246 | 96 |
| 41 | 7,5 | 248.5 | 97 |
| 42 | 8 | 251 | 98 |

SUDDIVISIONE IN NUMERI (ATTAGLIAMENTO MASCHILE) – CALZATA 8^

| Punti in scala Francese EUR | Punti in scala Inglese UK | Perimetro in corrispondenza della massima larghezza del piede (misurato sulle forme) | Massima larghezza della pianta del piede (misurata sulle forme) |
|-----------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 38 | 5 | 241 | 92 |
| | 5,5 | 243.5 | 93 |
| 39 | 6 | 246 | 94 |
| 40 | 6,5 | 248.5 | 95 |
| | 7 | 251 | 96 |
| 41 | 7,5 | 253.5 | 97 |
| 42 | 8 | 256 | 98 |
| | 8,5 | 258.5 | 99 |
| 43 | 9 | 261 | 100 |
| | 9,5 | 263.5 | 101 |
| 44 | 10 | 266 | 102 |
| 45 | 10,5 | 268.5 | 103 |
| 46 | 11 | 271 | 104 |
| | 11,5 | 273.5 | 105 |
| 47 | 12 | 276 | 106 |
| | 12,5 | 278.5 | 107 |
| 48 | 13 | 281 | 108 |

CAPO III - REQUISITI TECNICI DELLE MATERIE PRIME E DEGLI ACCESSORI

I materiali impiegati nel processo produttivo devono essere conformi a quanto disciplinato dal Regolamento (CE) nr. 1907 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18/12/2006 (REACH), in riferimento all'adempimento degli obblighi in materia di protezione della salute umana e dell'ambiente.

1. MATERIE PRIME

- a) **Elementi in pelle di vitellone al cromo**, valgono i requisiti prescritti nell'Allegato 1 (spessori del: tomaio per maschera, gambetto in due quartieri, tallone tomaia, lingua: mm 2,2 - 2,4).
- b) **Elementi in gomma e poliuretano**: valgono i requisiti prescritti nell'Allegato 2.
- c) **Elementi in tessuto**:
 - tessuto non tessuto (per sottopunta):
 - materia prima: fibre sintetiche poliestere con all'interno un cuore di plastica estrusa, impregnata di resina termoadesiva;
 - spessore: mm 2,0 – 2,2;
 - tessuto non tessuto (per contrafforte):
 - materia prima: tessuto non tessuto, fibre sintetiche impregnate di resine sintetiche;
 - spessore: mm 1,8 – 2,0;
 - tessuto in microfibra per collarino e soffietto:
 - spessore mm: $\geq 1,1$
 - Carico di strappo (UNI EN ISO 20344:2012): > 15 N

- resistenza alla lacerazione/rottura (UNI EN ISO 4674-1):
 - ◆ nel senso longitudinale: $8,0 \pm 1,5$ N;
 - ◆ nel senso trasversale: $7,5 \pm 1,5$ N;
 - resistenza a rottura (UNI EN ISO 17706): ≥ 70 N/mm allungamento a rottura (UNI EN ISO 17706): $\geq 70\%$
 - resistenza alla cucitura (UNI EN 13572) : $\geq 3,0$ N/mm;
 - permeabilità al vapore acqueo WVP (UNI EN ISO 20344 - 6.6): $\geq 4,5$ mg/cm²h;
 - coefficiente di vapore d'acqua (UNI EN ISO 20344): ≥ 20 mg/cm²
 - resistenza alle flessioni ripetute (UNI EN 13512):
 - ◆ 23°C: 100.000 flessioni senza visibili danneggiamenti
 - ◆ -5°C: 80.000 flessioni senza visibili danneggiamenti
 - resistenza all'abrasione (UNI EN ISO 20344 punto 6.12)
 - ◆ asciutto: nessun foro dopo 51.200 cicli a secco
 - ◆ bagnato: nessun foro dopo 25.600 cicli ad umido
- tessuto per fodera composta da quattro strati di vari materiali, dello spessore totale di $3,0 \pm 0,5$ mm e del peso totale di 480 ± 40 g/m²:
- materia prima del tessuto per fodera: $72\% \pm 3\%$ poliammide (PA), $28\% \pm 3\%$ poliestere (valgono i requisiti prescritti in Allegato 2);
 - isolante termico: da 200 g di ovatta in 100% poliestere – miscela di fibre ultrasottili che creano struttura dinamica a diametro multiplo (garantisce elasticità);
 - membrana: bicomponente in politetrafluoroetilene espanso (PTFE);
 - maglino di supporto e protezione: 100% poliammide (PA).
- tessuto elastico per taschino portacciolo: è in laminato di due strati: il primo 100% PU, il secondo 100% PL, la composizione totale è al 51% PL e 49% PU, peso. $350 \pm 10\%$ g/m²;
- tessuto per la fodera collarino e per la fodera parte superiore della lingua: costituita da due strati (100% PA), di cui lo strato esterno è in tessuto a rete e lo strato sottostante, sempre a rete, è più compatto, con lavorazione tridimensionale (peso g/m² $220 \pm 10\%$).

2. ACCESSORI

a) **Filati per cucire**: valgono i requisiti di seguito riportati:

| Tipo di Filato | Titolo ($\pm 5\%$) | Resistenza alla trazione ($\pm 5\%$) | Per cucitura |
|---|----------------------|--|---|
| Filato cucirino bonderizzato a capo unico, multifilamento continuo in nylon 6.6 100% alta tenacità FF . | Tex: 120 (8,3 Nm) | \geq Kg. 7,000 Allungamento alla rottura: 21% | Tomaia (ago) |
| Filato cucirino bonderizzato a capo unico, multifilamento continuo in nylon 6.6 100% alta tenacità F . | Tex: 89 (11,2 Nm) | \geq Kg. 5,200 Allungamento alla rottura: 20% | Fodere del collarino, soffietto e spola |
| Filato realizzato tramite l'accoppiamento di una sottilissima lamina di acciaio inossidabile con un capo del filato cucirino. | Tex: 83 (12 Nm) | Resistività lineare [Ohm/cm $\pm 5\%$] 7,5 | Sul fondo della calza PTFE (bootie) cucitura di circa 4-6 cm per garantire l'antistaticità della calzetta |

Le prove di resistenza a trazione sui filati “tal quali”, a temperatura ambiente, devono effettuarsi secondo la norma UNI EN ISO 2062. I filati debbono essere regolari, uniformi, con torsione equilibrata e rifiniti a regola d’arte.

I filati devono essere idrorepellenti con caratteristiche di non trascinarsi dell’acqua. Il test di antitrascinamento prevede che il filato, dopo idoneo trattamento di invecchiamento (il filo viene sottoposto allo stress meccanico di sfregamento per 10 minuti), venga immerso in un centimetro ($\pm 0,1$) di acqua e dopo due ore il materiale non deve avere assorbito acqua per più di 1 cm. (quindi il livello massimo accettabile è di 2 cm. complessivi).

b) Laccioli: il lacciolo è costituito da un intreccio tubolare in filato di tipo poliestere testurizzato idrorepellente di non meno di 24 capi, con anima costituita da tre capi di filato in nylon idro, di colore corrispondente a quello adottato dalla Forza Armata interessata (marrone per l’EI e l’AM e nero per la MM), come da campione ufficiale, di finezza tale da assicurare:

- resistenza a trazione: non inferiore a 800N;
- peso medio al paio: dai 18 ai 25 g. in funzione alla lunghezza differenziata per taglie.

Le lunghezze minime sono di mm. 2300, che aumentano nelle taglie grandi, con le estremità solidamente celluloidate per un tratto non inferiore a mm. 15. Devono essere tessuti in modo tale da offrire ottima tenuta del nodo.

c) Minuterie:

- occhielli (2 per scarpa): in lamiera di ottone brunito, le cui misure, prima dell’applicazione sono:
 - larghezza max occhiello di diametro mm 9,5;
 - lunghezza gambo mm 6,2;
 - diametro gambo mm 5,5.In colore brunito, per foggia e misura devono essere del tutto conformi al campione di riferimento; ogni occhiello posteriormente deve essere rafforzato da rondella in ottone nichel free.
- passalacci vis ad anello con rivetto (8 per scarpa): sono in ottone con l’anello in acciaio, i rivetti hanno il gambo e la calotta in ferro, per foggia e misura devono essere del tutto conformi al campione ufficiale;
- ferma lacci: in lega zama con il sistema di bloccaggio rotante su perno (2 per scarpa con 2 rivetti per fermalaccio), per foggia e misura devono essere del tutto conformi al campione ufficiale;
- passalacci in fettuccia tubolare per snodi: in poliestere aventi larghezza pari a 1,0 cm;
- passalacci con rivetto snodabili tubolari chiusi: in metallo, per foggia e misura devono essere del tutto conformi al campione ufficiale; i rivetti hanno il gambo e la calotta in ferro.

Tutti gli accessori potranno essere realizzati anche con materiali simili purché in possesso di caratteristiche prestazionali equivalenti e/o migliorative e comunque rispondenti alle specifiche esigenze d’impiego del manufatto, in termini di sostenutezza, robustezza e resistenza.

L’utilizzazione di accessori alternativi dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall’A.D. nella fase antecedente l’inizio delle lavorazioni.

CAPO IV - IMBALLAGGIO

Ciascun paio di “*stivaletti*”; unitamente ai rispettivi laccioli, deve essere consegnato appaiato (destra e sinistra dello stesso numero) in una scatola di cartone di dimensioni e consistenza adeguate alle calzature da contenere, avente i seguenti requisiti:

- tipo: cartone liscio;
- grammatura 900 g/m² o più, con tolleranza del 5% in meno (UNI EN ISO 536);
- resistenza allo scoppio \geq 650 kPa (UNI EN ISO 2759);
- consistenza: tale che le scatole successivamente immesse in casse di cartone ondulato non abbiano a subire sensibili deformazioni o rotture durante le operazioni di stivaggio e trasporto.

E' consentito l'impiego di altro tipo di cartone, purché in possesso dei requisiti non inferiori a quelli sopra citati.

Ogni stivaletto deve riportare sull'etichetta in tessuto applicata alla fodera della lingua, le seguenti indicazioni, a caratteri indelebili:

- nominativo ditta fornitrice;
- numero della calzatura e calzata (in punti francesi);
- estremi del contratto di fornitura (numero e data);
- numero di codificazione NATO
- Certificazione CE.



UNI EN ISO 20347:2012 O3 HRO HI WR CI AN FO - SRC

All'interno della confezione deve essere inserita la NOTA INFORMATIVA D'USO per i dispositivi di protezione individuale prescritta dalla legge, inerente alla categoria del CE di questo D.P.I.

All'esterno di ciascuna scatola su una testata del suo corpo dovrà essere riportata un'etichetta adesiva contenente le seguenti indicazioni:

- Il seguente marchio “Esercito”



ESERCITO

per l'Esercito, o la denominazione della Forza Armata interessata per la Marina Militare e l'Aeronautica Militare.;

- indicazione del manufatto;
- numero della calzatura (in punti francesi);
- certificazione CE;
- nominativo ditta fornitrice;
- estremi del contratto (numero e data);
- numero di codificazione NATO;
- numero progressivo di produzione del manufatto.

Le calzature, condizionate come sopra, debbono essere immesse, nella misura di paia 10 della stessa numerazione, in casse di cartone ondulato avente i seguenti requisiti principali:

- tipo: a due onde;
- grammatura (UNI EN ISO 536): 1.050 g/m² o più, con tolleranza del 5% in meno;
- resistenza allo scoppio (UNI EN ISO 2759): non inferiore a 1.370kPa.

Su un fianco o su una testata delle casse devono essere riportate a stampa, a caratteri ben visibili, le stesse indicazioni previste per le scatole, con l'aggiunta di:

- indicazione delle paia di calzature contenute;
- numero progressivo dei manufatti contenuti da....a.....

CAPO V – CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)

Ai fini del regolare approntamento della partita, l'impresa/R.T.I. appaltatrice dovrà dimostrare la piena conformità alle prescrizioni normative contenute nell'Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 17.05.2018. (Criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle), secondo le modalità indicate nel predetto decreto.

CAPO VI – NUMERO UNICO DI CODIFICAZIONE (NUC) NATO STOCK NUMBER (NSN)

La codifica NATO dei materiali deve avvenire attraverso la piattaforma SIAC (<https://www.siac.difesa.it>). Dopo le preliminari fasi di registrazione, si procede all'inserimento dei dati contrattuali, tenendo presente che la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali (Commiservizi), in qualità di Ente Gestore amministrativo ed Ente esecutore contrattuale è identificata con il codice CEODIFE "900032".

Lista delle Parti di Ricambio da Codificare (SPLC): dopo aver inserito i dati generici del materiale oggetto della fornitura (a titolo di esempio: stivaletti climi rigidi), si dovrà procedere alla compilazione degli articoli che identificano ogni singolo manufatto. Di seguito, si evidenziano i campi più significativi da compilare per procedere ad un corretto processo di codificazione:

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: 14755 - BOOTS,EXTREME COLDWEATHERWEATHER;
- Gruppo e Classe: 8430
- Descrizione per EL: STIVALETTI PER CLIMI RIGIDI - MODELLO 2011;
- Reference Number (RN):

| Taglia | NIIN | NCAGE | | Reference Number | RN SC | RN CC | RN VC | DAC | RN FC | Codice a barre |
|--------|-----------|-------|-----------|-------------------------------|-------|-------|-------|-----|-------|----------------|
| 38/8 | 152065209 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.38/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 39/8 | 152065210 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.39/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 40/8 | 152065211 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.40/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |

| | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------|-----------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 41/8 | 152065212 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.41/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 42/8 | 152065213 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.42/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 43/8 | 152065214 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.43/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 44/8 | 152065215 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.44/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 45/8 | 152065216 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.45/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 46/8 | 152065217 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.46/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 47/8 | 152065218 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.47/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 48/8 | 152065219 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.48/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 49/8 | da codificare | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.49/8 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |

- Tipologia articolo: 2 – Articolo compiutamente descritto da norma/standard/cap.to tecnico definitivo RNCC2 RNVC2;
- Codice INC - denominazione: -14755 - BOOTS,EXTREME COLDWEATHERWEATHER;
- Gruppo e Classe: 8435
- Descrizione per EL: STIVALETTI PER CLIMI RIGIDI - MODELLO 2011;
- Reference Number (RN):

| Taglia | NIIN | NCAGE | Reference Number | RN SC | RN CC | RN VC | DAC | RN FC | Codice a barre | |
|--------|-----------|-------|------------------|-------------------------------|-------|-------|-----|-------|----------------|----|
| 35/7 | 150012875 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.35/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 36/7 | 152065207 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.36/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 37/7 | 152065208 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.37/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 38/7 | 150012878 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.38/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 39/7 | 150012879 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.39/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |

| | | | | | | | | | | |
|------|-----------|-------|-----------|-------------------------------|---|---|---|---|---|----|
| 40/7 | 150012880 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.40/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 41/7 | 150012881 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.41/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |
| 42/7 | 150012882 | 1° RN | A3523 | 1408/UI-VEST-NR.42/7 | C | 2 | 2 | 3 | 4 | NO |
| | | 2° RN | Fornitore | Stringa interna del Fornitore | A | 3 | 2 | 5 | 4 | SI |

Schede CM-03 e attribuzione della **GM-02**: per la corretta compilazione delle “CM-03” bisogna inserire n. 3 MRC obbligatori e n. 2 MRC facoltativi (deve essere inserito almeno un MRC tra TEXT e FEAT).

CAPO VII - NORME DI COLLAUDO

In sede di collaudo, la ditta fornitrice dovrà rilasciare apposita dichiarazione di conformità - del manufatto (UNI CEI EN ISO/IEC 17050-1:2010 e UNI CEI EN ISO/IEC 17050-2:2005). L'esame delle calzature deve essere effettuato osservando quanto è prescritto nelle presenti Specifiche Tecniche e con il riferimento al campione ufficiale.

In particolare, le calzature dovranno essere esaminate accuratamente, ricorrendo anche al disfacimento di alcuni campioni, prelevati a scandaglio dalla massa, allo scopo di accertare:

- la rispondenza alle prescrizioni delle materie prime, degli accessori impiegati e del loro montaggio;
- l'accuratezza della costruzione, la flessibilità ed il grado di rifinitura, che dovranno risultare di livello non inferiore a quello rilevabile dal campione ufficiale;
- la conformità della foggia ai modelli ufficiali;
- la simmetria delle calzature costituenti ciascun paio nel loro complesso e negli elementi caratteristici (altezza e inclinazione dei tacchi, fresatura e spessore delle soles, lunghezza dei tacchi e delle soles, appoggio su superficie piana ecc.);
- l'accuratezza delle cuciture (impiego dei filati prescritti, uso di aghi di dimensioni appropriate e passo appropriato) e la saldezza dell'incollaggio delle varie parti interessate.

CAPO VIII - RIFERIMENTO AL CAMPIONE UFFICIALE ED ALLA NORMATIVA TECNICA

1. Per forma, modello rifinitura e per tutti i particolari non descritti nelle presenti Specifiche Tecniche, si fa riferimento al campione ufficiale degli “*Stivaletti per climi rigidi – modello 2011*” di colore corrispondente a quello adottato dalla Forza Armata interessata.

2. Tutte le norme tecniche richiamate devono considerarsi vigenti, fatti salvi eventuali aggiornamenti, modifiche e/o sostituzioni intervenute che devono ritenersi automaticamente recepite nelle presenti Specifiche Tecniche.

IL DIRETTORE GENERALE

Firmato

ALLEGATO 1**REQUISITI TECNICI****ELEMENTI IN PELLE DI VITELLONE PER TOMAIA****1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Gli elementi in pelle debbono essere tratti, per tranciatura, dalle parti migliori di pelli bovine conciate al cromo e ingrassate di colore corrispondente a quello adottato dalla Forza Armata interessata (marrone per l'EI e l'AM e nero per la MM), come da campione ufficiale. In particolare la tomaia dovrà essere tratta da pelli di prima scelta, del tutto corrispondenti al campione ufficiale per aspetto, mano, rifinitura, tonalità di tinta e brillantezza. Non saranno assolutamente tollerate pelli di qualità inferiore. In ogni caso la concia deve essere effettuata da concerie certificate ubicate nei paesi della CE. La concia e l'ingrasso devono:

- essere realizzati in modo razionale, mediante l'impiego di concianti idonei a conferire al pellame il possesso dei requisiti fisico-chimici e delle proprietà prescritte;
- risultare uniformemente ed omogeneamente penetrati e fissati per tutto lo spessore della pelle.

La pelle deve presentarsi morbida e pastosa e non untuosa al tatto, con fiore integro e sano, a grana fine, con strato di rifinitura non superiore a $\text{mm} \leq 0,05$ ($50 \mu\text{m}$) in accordo con la metodologia di prova alla norma UNI EN ISO 17186). Dal lato carne la pelle deve presentarsi ben scarnita, liscia, ben serrata e priva di difetti quali tagli, buchi, spugnosità e/o irregolarità di scarnitura. La tinta deve essere unita, omogenea, resistente e passante per tutto lo spessore della pelle. Il colore deve corrispondere per tonalità ed intensità di tinta e per grado di brillantezza a quello del campione ufficiale.

2. METODI E NORME DI COLLAUDO

Per l'analisi chimica e per le prove fisiche valgono i Metodi Internazionali per l'analisi chimica e fisica dei cuoi (I.U.C. e I.U.P.), come anche UNI EN ISO 20344 e UNI EN ISO 20347, UNI EN ISO 4045, UNI EN ISO 4684, UNI EN ISO 17075, UNI EN ISO 17070, UNI EN ISO 17226, UNI EN ISO 17234-1, UNI 10594, UNI EN ISO 5402.

Non devono essere assolutamente rilevati azocoloranti, vietati nella Direttiva 2002/61/CE del 19 luglio 2002 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici).

ALLEGATO 1**REQUISITI CHIMICI E FISICI
PELLE DI VITELLONE DELLA TOMAIA**

| REQUISITI CHIMICI (*) | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|---|---|--|
| Ceneri idrosolubili solfate a 800° C | ≤ 0.8% | UNI EN ISO 4098 |
| Cromo esavalente (1) | ≤ 3 mg/kg | UNI EN ISO 20344 – 6.11 UNI EN ISO 20347 –5.4.7 UNI EN ISO 17075 |
| Pentaclorofenolo(1) | ≤ 1 mg/kg | UNI EN ISO 17070 |
| Tetraclorofenolo(1) | ≤ 1 mg/kg | UNI EN ISO 17070 |
| Formaldeide libera (1) | ≤ 150 mg/kg | UNI EN ISO 17226-2 + |
| Coloranti azoici (2) | Assenti | UNI EN ISO 17234-1 + UNI EN ISO 17234-2 |
| pH e indice differenziale ΔpH | pH ≥ 3,2 ΔpH ≤ 0,7 | UNI EN ISO 20347 – 6.9 UNI EN ISO 20347 –5.4.7 UNI EN ISO 4045 |
| Umidità e sostanze volatili | 12 - 18 % | UNI EN ISO 4684 |
| Sostanze estraibili con cloruro di metilene (grassi) | 3 - 8 % | UNI EN ISO 4048 |
| Resistenza alla piega continua | Cuoio asciutto: 80.000 flessioni Cuoio umido: 20.000 flessioni Nessuna apprezzabile alterazione | UNI EN ISO 5402-1 |
| Adesione della rifinizione | ≥ 2,5 N/cm (secco) ≥ 2 N/cm (umido) | UNI EN ISO 11644 |
| Resistenza alla cucitura | ≥ 140 N/cm | UNI 10606 |
| Solidità del colore all'acqua | min. 3 scala dei grigi | UNI EN ISO 105-E01 |
| Solidità del colore allo sfregamento a secco | min. 3 scala dei grigi | UNI EN ISO 105-X12 |
| Solidità del colore allo sfregamento a umido | min. 3 scala dei grigi | UNI EN ISO 105-X12 |
| Spessore | 2,2–2,4 mm | UNI EN ISO 2589 |
| Carico di strappo | ≥ 150 N | UNI EN ISO 20347 – 5.4.3 |
| Misura della distensione alla screpolatura del fiore allo scoppio | ≥ 7 mm | UNI EN ISO 3379 |
| Permeabilità al vapore d'acqua | ≥ 3,5 mg/(cm ² · h) | UNI EN ISO 20347 –5.4.6 |
| Determinazione della resistenza all'abrasione | a secco 25.600 cicli ad umido 12.800 cicli La superficie dei provini non manifesta la presenza dei fori | UNI EN ISO 20344 – 6.12 UNI EN 13520 |
| Assorbimento d'acqua | ≤ 20 % dopo 1h | UNI EN ISO 20347 - 6.3 |
| Penetrazione dell'acqua | ≤ 0,2 g dopo 1h | UNI EN ISO 20347 - 6.3 |

(1) I valori quantitativi possono variare a seguito di provvedimenti di legge, in tal caso dovranno essere applicati in maniera automatica i nuovi valori previsti dalla normativa vigente.

(2) Il requisito relativo al contenuto di ogni singola ammina, secondo la direttiva 2002/61/CE è convenzionalmente espresso come "assente" quando il contenuto è pari o inferiore a 30 mg/kg.

ALLEGATO 2**REQUISITI TECNICI****ELEMENTI IN GOMMA E POLIURETANO****1. CARATTERISTICHE GENERALI**

Gli elementi in gomma sono composti da una suola intera in gomma di colore come da campione ufficiale. Devono essere ricavati, per stampaggio, da una mescola di elastomeri naturali e/o sintetici. In sezione, la gomma deve presentarsi di colore uniforme, omogenea, compatta, priva di bolle d'aria, vuoti, punti e/o chiazze di colore chiaro, screpolature o particelle di materiale non combinato.

Gli elementi in poliuretano sono composti da una intersuola intera in poliuretano espanso che deve essere ricavata, per schiumatura in uno stampo da una mescola di poliolo e isocianato miscelati tra loro durante la colata e da uno stabilizzatore in poliuretano compatto ricavato per iniezione su stampo.

2. DESCRIZIONE:

- **Suola intera di gomma:** è del tipo intero, in possesso dei requisiti di cui alla scheda tecnica in annesso.

La suola presenta la superficie esterna con il disegno a rilievo che si rileva dal campione, nonché l'eventuale "logo" caratteristico di ogni azienda fabbricante. In particolare, il disegno a rilievo è costituito:

- per la suola, da n. 16 insiemi di chiodi sagomati + 2 singoli;
- per il tacco, da n. 9 insiemi di chiodi sagomati + 1 singolo.

Gli spessori della suola (da considerare i valori $\pm 3\%$) sono i seguenti:

- spessore in corrispondenza della punta o della parte mediana: mm 9,0;
- spessore totale misurato in corrispondenza dell'arco plantare al centro rilevato senza nessun tappo o rilievo come possibile logo commerciale o altro: mm 2,0;
- spessore totale misurato in corrispondenza del tacco compresi i tappi : più basso mm 6.7 - più alto mm 8.6.

- **Intersuola intera in poliuretano:** presenta la superficie laterale con il disegno a rilievo che si rileva dal campione.

Gli spessori dell'intersuola (escluse le cavità) sono i seguenti: metodo UNI ISO 23529.

- spessore misurato in corrispondenza della punta: circa mm 1,0 / 1,5;
- spessore misurato in corrispondenza della pianta: circa mm 6,0 / 8,0;
- spessore totale misurato in corrispondenza del tacco:
 - ◆ anteriore: circa mm 10,0 / 12,0;
 - ◆ mediano: circa mm 14,0 / 16,5;
 - ◆ posteriore: circa mm 18,0 / 21,0.

- **Stabilizzatore in poliuretano compatto:** è sagomato avente durezza Shore A 90 $\pm 10\%$ (Shore D 50 $\pm 10\%$).

ALLEGATO 2**REQUISITI TECNICI****ELEMENTI IN GOMMA E POLIURETANO**

| REQUISITI FISICI | INTERSUOLA IN POLIURETANO | SUOLA INTERA INTESO BATTISTRADA | NORME DI COLLAUDO |
|-------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Superficie esterna ed interna | conforme al campione | conforme al campione | |
| Durezza Shore A | 48 ± 10% | 60 ± 15 % | UNI ISO 48-4 |
| Carico di strappo | | ≥ 8,5 kN/m | UNI EN ISO 20347 - 5.8.2 |
| Resistenza a trazione | | ≥ 10 N/mm ² | UNI EN 12803 + EC 1-2004 |
| Allungamento a rottura | | ≥ 450 % | UNI EN 12803 + EC 1-2004 (500 mm/min) |
| Densità – massa volumica | | 1,14 – 1,18 g/cm ³ | UNI EN ISO 1183-1 |
| Resistenza all'abrasione | | ≤ 140 mm ³ | UNI EN ISO 20347 5.8.3 |
| Resistenza alle flessioni | | Crescita dell'intaglio ≤ 4 mm | UNI EN ISO 20347 - 5.8.4 |
| Idrolisi | Crescita dell'intaglio ≤ 2,0 mm ± 2 % | | UNI EN ISO 20347 5.8.5 Applicabile solo al poliuretano |
| Distacco tra gli strati | | ≥ 4 N/mm ≥ 3 N/mm con strappo della suola | UNI EN ISO 20347 5.8.6 |

Altri requisiti della suola intera in gomma antinfortunistica:

| REQUISITI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|-----------------------------------|---|--|
| Resistenza al calore per contatto | La suola non deve manifestare segni di fusione e/o fessurazioni | UNI EN ISO 20344 – 8.7 UNI EN ISO 20347 –6.4.1 |
| Resistenza elettrica | tra 100 kΩ e 1000 MΩ | UNI EN ISO 20344 – 5.10 UNI EN ISO 20347 –6.4.1 |
| Resistenza agli idrocarburi | Aumento di volume ≤ 12% | UNI EN ISO 20344 8.6.1 UNI EN ISO 20347 6.4.2 |

N.B. Le prove fisiche sopra indicate - fatta eccezione per la prova di solidità dell'incollaggio - debbono essere effettuate su provini prelevati in fase di lavorazione delle calzature prima del loro montaggio.

ALLEGATO 3**REQUISITI TECNICI****FODERA**

La fodera è così composta:

- materiale esterno poliammide (PA) 72% ± 3% - poliestere (PL) 28% ± 3%;
- supporto in ovatta termoisolante 200 g in 100% poliestere;
- membrana impermeabile e traspirante in polietrafluorietilene espanso bi-componente;
- supporto in maglino a struttura indemagliabile 100% poliammide.

La fodera è termosaldata con il nastro per le termosaldature che deve essere in PTFE di mm 22 di larghezza.

| REQUISITI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|---|---|---|
| Peso | 480 ± 40 g/m ² | UNI 5114 |
| Spessore | 3 ± 0,5 mm | UNI EN ISO 5084 |
| Abrasiono dello strato superficiale | Asciutto: minimo 51.200 cicli Umido: minimo 25.600 cicli | UNI EN ISO 20344 - 6.12 (Test Martindale) UNI EN ISO 20347 - 5.5.2 |
| Resistenza termica R _{ct} (lato bianco) | ≥ 0,050 m ² K/W | UNI EN 31092 |
| Permeabilità al vapor d'acqua | ≥ 3,5 mg/(cm ² h) | UNI EN ISO 20344 --6.6 UNI EN ISO 20347 -5.5.3 |
| Coefficiente al vapor d'acqua | ≥ 25,0 mg/cm ² | UNI EN ISO 20344 - 6.6 UNI EN ISO 20347 - 5.5.3 |
| Carico di strappo | ≥ 20 N | UNI EN ISO 20344 - 6.3 UNI EN ISO 20347 --5.5.1 UNI EN ISO 3377-2 supporto rivestito e tessuto |
| Valore di pH | Valori compresi tra 3,50 – 8 | UNI EN ISO 3071 |

La fodera deve rispondere alla prova sulle termosaldature in conformità alla norma UNI EN ISO 811 Resistenza alla penetrazione dell'acqua della termosaldatura, da effettuarsi nelle sovrapposizioni, 1 bar, 5 minuti.

ALLEGATO 4**REQUISITI TECNICI****PROTEZIONE DEL MALLEOLO
E PLANTARE ESTRAIBILE**

| REQUISITI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|--|--|---|
| PROTEZIONE DEL MALLEOLO | | |
| Per verificare la corretta protezione del malleolo deve essere effettuata la prova di laboratorio secondo il metodo descritto nella prova UNI EN ISO 20347 6.2.6, con la forza massima singola $\leq 15\text{kN}$ e media $\leq 10\text{kN}$. | | |
| PLANTARE ESTRAIBILE | | |
| Assorbimento d'acqua | $\geq 70 \text{ mg/cm}^2$ | UNI EN ISO 20347 - 5.7.3 UNI EN ISO 20344 - 7.2 |
| Deassorbimento d'acqua | $\geq 80 \%$ | UNI EN ISO 20347 - 5.7.3 UNI EN ISO 20344 - 7.2 |
| Resistenza all'abrasione – asciutto – bagnato | ≥ 25.600 cicli non deve manifestarsi presenza di fori ≥ 12.800 cicli non deve manifestarsi presenza di fori | UNI EN ISO 20347 - 5.7.4.2 UNI EN ISO 20344 - 6.12 |
| SOTTOPIEDE MONTAGGIO | | |
| Spessore | $\geq 3 \text{ mm}$ | UNI EN ISO 20344 – 8.1 UNI EN ISO 5084 |
| Assorbimento d'acqua | $\geq 70 \text{ mg/cm}^2$ | UNI EN ISO 20347 5.7.3 UNI EN ISO 20344 7.2 |
| Deassorbimento | $\geq 80\%$ | UNI EN ISO 20347 5.7.3 UNI EN ISO 20344 7.2 |
| Resistenza all'abrasione | nessun danno evidente dopo 400 cicli | UNI EN ISO 20347 5.7.4.1 UNI EN ISO 20344 7.3 |

ALLEGATO 5**PROVE SULLA CALZATURA INTERA**

| REQUISITI | VALORI PRESCRITTI | NORME DI COLLAUDO |
|---|---|--|
| Resistenza al distacco suola/tomaio (1) | ≥ 4 N/mm ≥ 3 N/mm con strappo della suola | UNI EN ISO 20347 5.2 UNI EN ISO 20344 5.3.1.2 |
| Resistenza alla perforazione (2) | ≥ 1100 N l'inserto antiperforazione non deve presentare completa perforazione, a 1100 N la perforazione è "0" | UNI EN ISO 20347 6.2.1.1 UNI EN ISO 20344 5.8.2 |
| Calzatura antistatica: condizionamento – 7gg/20°C – 30% u.r. – 7gg/20°C – 85% u.r. | 100 k Ω e 1000 M Ω (ovvero tra 1,00 x 10 ⁵ Ω e 1,00 x 10 ⁹ Ω) | UNI EN ISO 20347 6.2.2.2 UNI EN ISO 20344 5.10 |
| Assorbimento energia nel tacco | ≥ 20 J | UNI EN ISO 20347 6.2.4 UNI EN ISO 20344 5.14 |
| Resistenza all'acqua – penetrazione dinamica all'interno delle calzature, prova attraverso flex test. | ≤ 3 cm ² | UNI EN ISO 20344 5.15.2 UNI EN ISO 20347 6.2. |
| Isolamento dal calore del fondo della calzatura | L'incremento della temperatura sulla superficie superiore del sottopiede (interno della scarpa) deve essere $\leq 22^{\circ}\text{C}$, e non si deve manifestare nessun danneggiamento che riduca la funzionalità della calzatura. | UNI EN ISO 20344 5.12 UNI EN ISO 20347 6.2.3.1 |
| Isolamento dal freddo del fondo della calzatura | Il decremento della temperatura sulla superficie superiore del sottopiede (interno della scarpa) deve essere $\leq 10^{\circ}\text{C}$ | UNI EN ISO 20344 5.12 UNI EN ISO 20347 6.2.3.1 |
| Resistenza allo scivolamento su superficie in ceramica con soluzione detergente (SRA) | - Pianta $\geq 0,32$ - Tacco (inclinazione 7°) $\geq 0,28$ | UNI EN ISO 20347 5.3.4.2 UNI EN ISO 13287 |
| Resistenza allo scivolamento su superficie in acciaio con glicerina (SRB) | - Pianta $\geq 0,18$ - Tacco (inclinazione 7°) $\geq 0,13$ | UNI EN ISO 20347 5.3.4.3 UNI EN ISO 13287 |

- (1)** Indipendentemente dai risultati della prova, all'esame organolettico la suola dovrà risultare perfettamente ed omogeneamente incollata lungo tutto il bordo senza evidenziare punti di distacco.
- (2)** L'Inserto antiperforazione non metallico deve soddisfare quanto prescritto da norma UNI EN ISO 20347 relativamente all'assorbimento d'acqua e deassorbimento d'acqua quale materiale uso sottopiede e resistenza alle flessioni ed alla corrosione. Deve soddisfare quanto prescritto nella norma UNI EN ISO 22568-4, pertanto a perforazione "0".

TOLLERANZE

Tolleranza delle materie prime (fatta eccezione per i casi in cui è prescritta):

- Peso: ± 3 %;
- Resistenza: è consentita una deficienza nelle singole prove non superiore al 3% purché la media risulti nei limiti prescritti;
- Allungamento: è consentita una deficienza nelle singole prove non superiore al 3% purché la media risulti nei limiti prescritti.